



DESCRIPCIÓN

ASFADIL es una masilla asfáltica, plástica, fibrosa, de curado medio, de alto contenido de sólidos y fibra, elaborada a base de asfalto, solventes, aditivos minerales y fibras orgánicas.

COMPOSICIÓN

- · Asfalto.
- · Solvente alifático.
- · Carga mineral.
- · Fibras orgánicas.

USOS RECOMENDADOS

- Como sellador de grietas verticales y horizontales.
- Para sellar diferentes áreas: techos, respiraderos, bajantes, muros, desagües, rodapié en paredes, juntas entre losas, entre otros.
- Como remate perimetral al final de la impermeabilización con mantos asfalticos.

VENTAJAS

- Su alto contenido de sólidos y fibra permite el sellado de grietas.
- Su elevada consistencia no permita que escurra en posición vertical.
- Por su excelente plasticidad a lo largo del tiempo, no se agrieta.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Color: Negro

PRESENTACIÓN

Cuñete (5 galones): 18,7 kg (neto).

RENDIMIENTO

Cuñete de 5 galones: 12,5 m²

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

• Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvo, suciedad, aceite, grasa, óxido, pintura suelta u otras materias extrañas.

APLICACIÓN

• Se aplica en frío con espátula, palustra o llana.

CUIDADO DE LOS EQUIPOS

• Limpiar los equipos al terminar su uso con un solvente adecuado.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Bajo techo y sobre superficie lisa libre de sucio y escombros o sobre paletas de madera.
- Hasta dos paletas superpuestas separadas con un cartón de 10 mm de espesor.
- · Almacenar en rumas no mayores de tres cuñetes.
- Manejar los envases sobre paletas de madera, bien amarrados para evitar su caída en el transporte que puedan generar accidentes.
- Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.
- No almacenar los envases cerca de fuentes de calor.
- La temperatura mínima de almacenamiento es de 10°C y la temperatura



máxima de almacenamiento de hasta tres envases superpuestos es de $35^{\circ}\mathrm{C}$

- Usar primero los lotes más antiguos, para evitar que puedan presentarse problemas de deformación de los cuñetes.
- Durante el manejo, los envases no se deben golpear para evitar daños y derrames.

EMPAQUE Y DESPACHO

• Despachos: A granel o en paletas.

• Empaque: paletas de madera 115 cm x 115 cm,

cubiertas con plástico termo retraíble

de alta resistencia.

Unidades por paleta: 36 cuñetes.Peso aprox. por paleta 842 kg cuñetes.

· Paleta por contenedor

de 40ft: 20

PRECAUCIONES EN LA APLICACIÓN

- Aplicar como remate cuando la membrana impermeabilizante instalada se encuentre a temperatura ambiente.
- No usar en proximidad de la llama directa o puntos de ignición.
- No aplicar cuando la lluvia es inminente.
- No debe usarse en conjunto con productos a base de agua porque no son compatibles.

CUIDADOS

- No permitir el contacto directo con la piel. De observar irritación o reacción alérgica, contactar a un médico.
- Usar guantes de seguridad para proteger las manos del producto.

- No permitir el contacto con los ojos. En caso de exposición, lavar con abundante agua la parte afectada y acudir al médico.
- No fumar cerca del lugar de la aplicación, una chispa puede incendiar el solvente que contiene.
- Utilizar los implementos de seguridad necesarios tales como lentes, máscara para vapores orgánicos, guantes resistentes a los solventes alifáticos (de caucho nitrilo o de caucho butílico).
- Evitar inhalar los vapores del producto.
- Proveer de buena ventilación cuando se tenga que trabajar en espacios cerrados.
- Disponer correctamente los desechos generados.
- Limpiar los equipos después de usarlos, con un solvente adecuado.

PROPIEDADES FÍSICAS Y ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	UNIDAD	MÉTODOS		ESPECIFICACIÓN
		ASTM	COVENIN	
Penetración de cono	dmm	217	1105	260 - 280
Contenido no volátil	% Volumen	6511		≥70
Uniformidad 72h / Tamb	adim	4586		Pasa
Tiempo de secado firme	h			48
Peso específico	kg / L	2320	1386	1,00 - 1,30
Contenido de cenizas	%	6511	2900	15 - 45
Comportamiento a 60°C	adim	6511		Pasa

EDIL C.A. es una empresa certificada ISO 9001, registro Nro. 9001-362-12-05-2005. EDIL C.A. es miembro de NRCA desde 1990.

> EMISIÓN: Marzo, 2002 **REVISIÓN: 7**

FECHA: Marzo, 2025



Av. Miranda Sur, Zona Industrial Tinaquillo, parcela 10. Tinaquillo, Estado Cojedes. Venezuela Atención al Cliente +58 414 4373779 | Atención Técnica +58 414 4373764







